

ЗВУКОИЗОЛ

ТУ 5763-001-81846463-2010

ТНВЭД 6807100009

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Звукоизол – это двухслойный битумно-полимерный рулонный материал со специальным звукоизолирующим слоем из газовспененного пенополиэтилена. Решает вопрос гидроизоляции и звукоизоляции в помещениях любого типа. Применяется в конструкциях «плавающих полов» для защиты от ударного шума.

СОСТАВ

- битумно-полимерное вяжущее;
- газовспененный пенополиэтилен;
- защитная полимерная пленка.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модификации	Длина, мм*	Ширина, мм*	Толщина, мм*	Площадь, м ²	Вес одного м ² , кг	Вес рулона, кг
Звукоизол	15 000	1 000	4,5	15	1,8	27

* Длина полотна: 15м (+/- 10мм); ширина полотна: 1м (+/- 10мм); толщина полотна 4,5мм (+/- 0,8мм)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Звукоизол
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔL_{nw}	≥ 23
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м ⁰ С	0,038
Показатель теплоусвоения, Вт/м ²⁰ С	$\leq 8,5$
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПА в течение 2ч.	абсолютная
Динамический модуль упругости при нагрузке, МПа	$\leq 0,7$
Разрывная сила при растяжении, Н	70

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Звукоизол применяется в качестве звукоизолирующей прокладки в конструкциях «плавающих» полов для защиты от ударного шума. При необходимости возможно применение в звукоизоляционных системах для стен и потолков. Для обеспечения требований по гидроизоляции пола стыки соединений необходимо проклеить битумно-полимерной самоклеящейся Лентой Звукоизол.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- одновременно выполняет функции гидро- и звукоизоляции;
- невысокая стоимость по сравнению с аналогами при сохранении показателей;
- быстрая и простая технология укладки;
- применяется под цементно-песчаную стяжку от 40 мм.

СЕРТИФИКАТЫ

1. Сертификат соответствия ГОСТ Р.
2. Сертификат ВИБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН.
3. Экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Размер палеты, (ДxШxВ), мм	Кол-во рулонов на палете, шт	Вес палеты, кг	Объем палеты, м ³	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ палет, шт	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ рулонов, шт*
Звукоизол	палета	1200x1000x1500	17-18	459 - 486	1,8	26	442 - 468

*количество рулонов на палете иногда может меняться в зависимости от желания заказчика по нормам загрузки.

Продукция хранится в вертикальном положении на палетах, палеты одна на другой не размещаются. Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температурах не выше 35 °C

ВАЖНО! В случае хранения материала при температуре ниже 5 °C перед укладкой обязательно выдержать материал в помещении не менее 24 часов при комнатной температуре.

 Большая Очаковская 47А, стр1,
Москва, 119361, Россия

www.tn-ss.ru | mail@tn-ss.ru

8 800 551 81 13